



Technický list

TL 07.93m Impregnace s mokrým efektem

Produkt

Jednosložkový vodou ředitelný roztok, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů savých podkladů. transparentní kapalina s účinnou složkou s mokrým efektem.

Vlastnosti

- Vodoodpuzející, hydrofobizační
- Vysoká dlouho trvající účinnost, zabraňuje tvorbě mechtů
- Zvýrazňuje reliéf podkladu
- Vysoká ochrana proti klimatickým vlivům
- Samočistící efekt
- Vytváří mokrý efekt (povrch ztmavne)



Použití

- Impregnační nátěry fasádních omítek, nekonstrukčních betonů, cihelného zdiva, pískovce, vlákno-cementových materiálů
- Hydrofobizace a ochrana podkladu všech porézních materiálů
- Okrasné podlahoviny, pohledové zídky, betonové terasy či balkónové betonové dílce
- Zdivo, přírodní kámen, zámková dlažba
- Bez rozpouštědel
- Použitelný v interiéru i v exteriéru

Technické vlastnosti

Základ	silonalát		
Konzistence	-	tekutá	Nízkoviskózní kapalina
Hustota	g/cm ³	1,01	
Ředění	l	Neředit, maximálně 1:3	S ředěním se zmenšuje účinnost a zmenšuje se mokrý efekt.
		1:3	aplikace – máčením
Tepelná odolnost	°C	+150	po 48 hodinách od aplikace
Aplikační teplota	°C	+ 5 / +30	pro vzduch i podklad
Ekvivalentní difúzní tloušťka s _d	m	0,21	třída V2 – ČSN EN ISO 7783
Rychlost pronikání vody -	kg/m ² *h ^{0,5}	>0,5	W1 – ČSN EN 1062-3
Doba schnutí nátěru	hod	3-5	při 23 °C / 60 % rel. vlhkosti vzduchu
Plná funkčnost	dny	2	při teplotě 20 °C
Účinnost	roky	5-10	dle klimatických podmínek a druhu zatížení, obnovitelný dalším nátěrem
Spotřeba	l/m ²	0,2 – 0,4	Beton, zámková dlažba
		0,4 – 0,6	Cihla, savější podklady
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotě od +5 °C do +25 °C

Balení

- CH00060
Láhev 1 l
- CH00061
kbelík 2,5 l

Barva

- Transparentní





DEBBEX®
by Den Braven

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje, konstrukční poruchy nutno opravit, opravy z malt a betonů nutno nechat vyžrát cca 28 dnů. Výkvěty hub a plísní odstraňte Likvidátorem plísní, opláchněte vodou a 2 dny nechejte proschnout.

Pokyny

Naředěný roztok se aplikuje stříkáním běžným postřikovačem, natíráním štětkou nebo máčením (střešní krytina) na silikátové povrchy v jedné vrstvě tak, aby došlo k jeho úplnému vsáknutí. Při válečkování impregnace postupujeme technikou shora dolů, na vodorovných plochách nutno impregnaci rozetřít. Aplikovaný roztok nesmí stékat po stěnách – hrozí vznik map. Při aplikaci stříkáním dodržujeme kratší vzdálenost, křížovou technikou. Přípravek zasychá do 3 hodin při teplotě 20 °C. Při aplikaci nátěrem se používá ředěný až 1:3 (v hmotnostním poměru), pro málo savé podklady nebo při stříkání se ředí pitnou vodou v poměru 1:4. Při aplikaci máčením se ředí pitnou vodou v poměru 1:3. Nátěr lze aplikovat i neředěný, zvýší se tak účinnost hydrofobizace a mokrá efekt je výraznější.

Při impregnaci – hydrofobizaci máčením, je doba máčení v rozsahu 0,5 – 5 minut. Největší hydrofobní efekt se projeví až po několika dnech. Vždy nanášejte důkladně pouze v jedné vrstvě!

Upozornění

Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady, za deště nebo při očekávání deště! Při aplikaci nutno nanášet jen takové množství, které se vsákne do podkladu. Nesmí stékat po stěnách. Nadměrné množství může zapříčinit vznik map. Druhý nátěr na zaschlý ošetřený povrch, může zapříčinit bílé fleky zaschlé hmoty, která už přes první funkční vrstvu neprojde! Používejte nářadí a nádoby odolné vůči alkáliím. Chraňte okolní materiály před potřísněním!

Čištění

Materiál: ihned vodou, potřísněné plochy nutno vyčistit dokud jsou ještě vlhké.

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Aktualizace

Aktualizováno dne 5.6.2026

Vyhotoveno 10.06.2024

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

